

Tavola Legno di Mogano Sapelli Refilato Grezzo mm 40 x 200 x 2350



Grezzo essiccato refilato. Principali Impieghi: molteplici applicazioni, dalla falegnameria, all'arredo, agli infissi, al pavimento di lusso, ai pianoforti ed altri strumenti musicali, alle imbarcazioni. Dal menù a tendina è possibile acquistarlo anche piallato sulle 2 facce, chiaramente lo spessore si ridurrà intorno ai 30/32 mm circa.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 49,25 €

Prezzo con sconto 40,37 €

Prezzo di vendita 49,25 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 40,37 €

Sconto

Ammontare IVA 8,88 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Tavola in legno massello di Mogano Sapelli Eccezionale
grezzo refilato essiccato

Dimensione:

mm 40 x 200 x 2350

Tolleranza spessore e larghezza ± 2 mm; lunghezza ± 5 mm.

Dal menù a tendina è possibile acquistarlo anche piallato sulle 2 facce, chiaramente lo spessore si ridurrà intorno ai 30/32 mm circa.

Si potrebbe riscontrare del leggero smusso sugli spigoli

Aspetto e caratteristiche del legno: l'alburno è roseo con tonalità a volte grigiognole, a volte giallastre; il durame nettamente differenziato è rossiccio da fresco passando poi al rosso bruno.

Peso specifico: allo stato fresco: mediamente 900 kg/m³; dopo normale stagionatura: 690 kg/m³

Struttura istologica: tessitura da fine a media, fibratura raramente diritta, più spesso irregolare e tale da fornire piacevoli figure nelle superfici levigate.

Ritiro: da moderato a medio

Caratteristiche meccaniche: resistenza a compressione assiale mediamente 60N/ mm², a flessione 140 N/mm², durezza media; il comportamento all'urto è basso

Modulo elasticità: 11.500 N/mm²

Difetti ed alterazione: cipollatura, tensioni interne che provocano minute fratture trasversali nel cuore fragile.

Durabilità: scadente per l'alburno, buona per il durame

Lavorabilità: segagione, sfogliatura e tranciatura senza particolari problemi, mentre la piallatura e la fresatura possono risultare difficoltose se la fibratura è molto irregolare, l'essiccazione molto delicata.

Principali Impieghi: molteplici applicazioni, dalla falegnameria, all'arredo, agli infissi, al pavimento di lusso, ai pianoforti ed altri strumenti musicali, alle imbarcazioni.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.